

Технические характеристики

алюминиевого скотча

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ПОВЕРХНОСТЬ: Алюминиевая фольга
2. КЛЕЙ: акриловая эмульсия
3. ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ: 0,030+/-0,002мм
4. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА: 0,060+/-0,005мм
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: при температуре от -5 до 80°C
6. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ: 500°C
7. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА: белая бумага 70г/м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Измерение начальной липкости петли (фунт/дюйм ²)	4,0+/-1,0	JIS Z 0237
2	Сила адгезии (кг)	≥ 1,5	PSTC-1
3	Сопротивление сдвигу (ч)	≥ 8	PSTC-7

ПРИМЕЧАНИЕ

JIS – Японский промышленный стандарт

PSTC – Совет по самоклеющимся лентам

ПРИМЕНЕНИЕ

Алюминиевая клейкая лента применяется для соединения металлизированных поверхностей, ремонта воздухопроводов и др.