

## **Технические характеристики полипропиленовой ленты**

### **1. Допускаемые отклонения размеров**

- по толщине: от -5% до +10%

- по ширине: от -5% до +5%

### **2. Максимальное растяжение - не более 25%**

### **3. Саблевидность на длине 1500мм - не более 50мм.**

### **4. Разрывное усилие - от 290-300 Н/кв. мм.**

### **5. Температура применения - от -40 град. до +100 град.**

### **6. Сопротивляемость химическим и атмосферным факторам.**

### **7. Размер ленты определяется ее шириной и толщиной:**

- ширина ленты: от 4 до 19 мм

- толщина ленты: от 0,35 до 1,0 мм

### **8. Лента наматывается на бобину диаметром 200 мм**

### **9. Намотка на бобину - от 1100 до 3500 метров.**

### **10. Намотанная на бобину лента упаковывается в прозрачный полиэтиленовый мешок.**