

Технические характеристики

упаковочный скотч 40мкн

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОСНОВА: ОПП
2. КЛЕЙ: акриловая эмульсия
3. РАСХОД КЛЕЯ: 15+/-2г/м²
4. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА: 0,040мм+/-0,002мм
5. ТОЛЩИНА ОСНОВЫ: 0,025мм ± 0,002мм
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ: от 0 до 70°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Измерение начальной липкости петли (фунт/дюйм ²)	≥1,2	JIS Z 0237
2	Сила адгезии (кг)	≥ 0,3	PSTC-1
3	Сопротивление сдвигу (ч)	≥ 12	PSTC-7
4	Сопротивление разрыву (кг) - продольное направление - поперечное направление	≥ 3,0 ≥ 6,0	ASTM-D638
5	Растяжение %	≥ 100	ASTM-D638

ПРИМЕЧАНИЕ

JIS – Японский промышленный стандарт

ASTM - Американское общество тестирования

PSTC – Совет по самоклеющимся лентам