

# Технические характеристики

## упаковочный скотч 45 мкм

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОСНОВА: ОПП
2. КЛЕЙ: акриловая эмульсия
3. РАСХОД КЛЕЯ: 20+/-2г/м<sup>2</sup>
4. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА: 0,045мм+/- 0,002мм
5. ТОЛЩИНА ОСНОВЫ: 0,025мм ± 0,002мм
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ: от -5 до 70°С

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Измерение начальной липкости петли (фунт/дюйм <sup>2</sup> )	≥1,4	JIS Z 0237
2	Сила адгезии (кг)	≥ 0,4	PSTC-1
3	Сопротивление сдвигу (ч)	≥ 24	PSTC-7
4	Сопротивление разрыву (кг) - продольное направление - поперечное направление	≥ 3,0 ≥ 6,0	ASTM-D638
5	Растяжение %	≥ 100	ASTM-D638

### ПРИМЕЧАНИЕ

JIS – Японский промышленный стандарт

ASTM - Американское общество тестирования

PSTC – Совет по самоклеющимся лентам